

Dystrybutor sprzętu laboratoryjnego włoskiej firmy **tecnotest**

KARTA KATALOGOWA

RYSKOWY TEST TWARDOŚCI

A 523

PRZYRZĄD DO RYSKOWEGO TESTU TWARDOŚCI

ASTM C 235


Część drobnego materiału uzyskiwana jest w wyniku ścierania porowatego kruszywa.

Zestaw składa się ze statywu i metalowego pręta z mosiężnym trzpieniem z końcówką o 1,6 mm.

Siła przyłożona do próbki wynosi  $8.9 \pm 0.4$  N.

Wymiary : 160 x 200 x 350(h) mm.

Waga : 8 kg.



A 523

Nasza firma od ponad 50 lat jest obecna na rynku sprzętu do laboratoriów budowlanych.